

Fiche produit

# EMAILLIT BV-rapide

Page 1 sur 2

<b>Distributeur</b>	<b>VEDAG GmbH, site de production à:</b> <b>Certification de la société VEDAG GmbH:</b>	Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg selon DIN EN ISO 9001 depuis 1995
<b>Distribution en Suisse</b>	<b>Braas Schweiz AG:</b> <b>Braas Swiss Logistic SA:</b>	Bonnstrasse 9, CH-3186 Düringen Courtes-Parties B6, CH-1588 Cudrefin
<b>Référence</b>	<b>138516</b>	

**Domaine d'application** **EMAILLIT BV-rapide** est utilisé dans des **solutions d'étanchéité** de **BMI Braas Schweiz AG** conformément à la norme SIA 271 et à la directive Suisstec ainsi qu'aux «Règles techniques pour la planification et la réalisation d'étanchéités avec des lés de bitume et de bitume polymère, abc des lés de bitume» de l'association «vdd e.V.», comme fond d'accrochage pour les collages réalisables à chaud ou à froid dans les compositions de couverture et les systèmes d'étanchéité d'ouvrages pour les constructions neuves et anciennes.

**Mise en œuvre** Le support doit être ferme, propre, non gelé et présenter une surface sèche. Éliminer les huiles et les graisses ainsi que les particules détachées. Réparer les défauts. Ne pas lisser les surfaces crépies pour avoir un meilleur accrochage, mais les poncer.

Bien mélanger **EMAILLIT BV-rapide** avant la mise en œuvre, puis l'appliquer sur la surface de l'ouvrage, en totalité ou en partie, avec une brosse, un rouleau de peintre ou un pistolet.

Attendre que la sous-couche soit complètement sèche avant d'appliquer les couches suivantes.

Refermer soigneusement les récipients entamés après utilisation.

**Remarques concernant la mise en œuvre** La mise en œuvre doit se faire uniquement à l'air libre. Respecter les consignes de la «BG Bau, association professionnelle du secteur de la construction» et de la «SUVA» pour la manipulation de revêtements à base solvantée et prendre en particulier des mesures contre le risque d'explosion et/ou d'incendie.

**Consignes de stockage** Stocker **EMAILLIT BV-rapide** dans un endroit frais, sec et à l'abri du feu. Se conserve au minimum 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé et en parfait état.

**Consignes d'élimination** **Valeur seuil du règlement relatif aux COV: 500 g/l**  
**Teneur max. en COV / EMAILLIT BV-rapide: 495 g/l**  
**GISCODE: BBP 50**  
**Risque de dangerosité pour l'eau: 2**  
Une fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse [www.bmigroup.com/ch](http://www.bmigroup.com/ch).

## Fiche produit

**EMAILLIT BV-rapide**

Page 2 sur 2

**Données techniques**

Viscosité STV 4 mm/25 °C	≤ 10 s
Durée de séchage	Séchage très rapide, suivant la quantité appliquée et les conditions météorologiques; durée indicative: env. 1,5 h à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 60 %
Consommation: béton, maçonnerie, métal	0,3 l/m <sup>2</sup> 0,2 l/m <sup>2</sup> En fonction du support, p. ex.: rugosité
Forme de livraison	Emballage de 28 l

Les valeurs techniques indiquées sont définies au moment de la fabrication et peuvent être sujettes à des fluctuations qui ne compromettent pas toutefois le fonctionnement impeccable du produit au point de vue technique. Sous réserve de modifications techniques. Il appartient à l'utilisateur d'évaluer l'adéquation du produit avec l'objet et de veiller à disposer de la version en vigueur de la fiche de données. Par ailleurs, les conditions générales de vente respectivement valables de la société Braas Schweiz AG s'appliquent.